


Leistungserklärung Nr.: VOG 13043 01/2026 CH

gemäß der Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/2014
(Bauproduktenverordnung) für die Produktgruppe:

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für
Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen gem. EN 13043:2002

Blatt 1/2



1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen und Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Name Korngruppe	Kiessand 0/16	Gemisch 0/16	Gemisch 0/32
Sortennr.	251	360	362
Norm	EN 13043		

2. Verwendungszweck: Herstellung von Asphalt

3. Hersteller:
Valet u. Ott GmbH & Co. KG, Beton-, Kies- u. Splittwerke, Uferweg 25, 88512 Mengen- Rulfingen
Werk: Göggingen- Krauchenwies, Am Auerrain, 72505 Göggingen

4. Bevollmächtigter: Nicht zutreffend

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. Leistungserklärung beruht auf der harmonisierten Norm:
EN 13043:2002
Notifizierte Stelle:
IFM, Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg, Rottweil, 1514

7. Erklärte Leistungen:
Siehe vollständige Auflistung der wesentlichen Merkmale auf Blatt 2.

Die Leistung der Produktgruppe gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dr. H. List, Geschäftsführer

Rulfingen, 01/2026

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

**Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen,
Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach DIN EN 13043:2002**
Sortenverzeichnis / Erklärte Leistung zur Leistungserklärung VOG 13043 01/2026
mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung
und zusätzlichen technischen Angaben

Valet u. Ott GmbH & Co.
Beton-, Kies- und Splittwerke
 Uferweg 25,
 D- 88512 Mengen- Rulfingen



Datum:
 01/2026

Blatt 2/2

Petrographischer Typ:
 Moräne- Kies (Alpine Moräne)

Zertifikat: 1514 - CPR - 14Z0044 - a

Werk: Göggingen- Krauchenwies

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	251	360	362
Korngröße (Korngruppe)	0/16	BSP 0/16	BSP 0/32
Kornzusammensetzung	G _A 85	G _A 90	G _A 85
Toleranzkategorie	G _{TA} NR	G _{TA} NR	G _{TA} NR
Kornform	<i>Fl₁₅, Sl₁₅</i>	<i>Fl₅₀, Sl₅₀</i>	<i>Fl₅₀, Sl₅₀</i>
Kornrohdichte in Mg/m ³	2,67 ± 0,05	2,69 ± 0,05	2,69 ± 0,05 ¹⁾
Gehalt an Feinanteilen	<i>f₄</i>	<i>f_{angegeben} 6</i>	<i>f_{angegeben} 6</i>
Anteil gebrochener Oberflächen	—*	<i>C_{70/10}</i>	<i>C_{70/10}</i>
Fließkoeffizient KG 0/2	E _{CS} 30	E _{CS} 30	E _{CS} 30
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln, gem. DIN EN 12697-11 nach 6 h ¹⁾	60	75	75
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	<i>SZ₂₂</i>	<i>SZ₂₂</i>	<i>SZ₂₂</i>
Widerstand gegen Polieren ¹⁾	—*	—*	—*
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	<i>AAV_{NR}</i>	<i>AAV_{NR}</i>	<i>AAV_{NR}</i>
Widerstand gegen Verschleiß	<i>M_{DE}NR</i>	<i>M_{DE}NR</i>	<i>M_{DE}NR</i>
Widerstand gegen Spike-Reifen	—*	—*	—*
Raumbeständigkeit	—*	—*	—*
Freisetzung von Radioaktivität	—*	—*	—*
Freisetzung von Schwermetallen	—*	—*	—*
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	—*	—*	—*
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	—*	—*	—*
Frost- Widerstand (Massenverlust), gem. EN 1367-1 ¹⁾	<i>F₁</i>	<i>F₁</i>	<i>F₁</i>
Frost- Tausalz- Widerstand (NaCl- Lösung), gem. EN 1367-6	—*	—*	—*
Frost- Widerstand (Magnesiumsulfat), gem. EN 1367-2	—*	—*	—*
Grobe organische Verunreinigungen	<i>m_{LPC}0,10</i>	<i>m_{LPC}0,01</i>	<i>m_{LPC}0,05</i>
Eigenfüller: Hohlraumgehalt nach Ridgen	<i>V_{28/45}</i>	<i>V_{38/45}</i>	<i>V_{28/45}</i>
Eigenfüller: Delta-Ring und Kugel	<i>Δ_{R&B}8/25</i>	<i>Δ_{R&B}8/16</i>	<i>Δ_{R&B}8/25</i>
Eigenfüller: Wasserlöslichkeit	<i>WS₁₀</i>	<i>WS₁₀</i>	<i>WS₁₀</i>

—* No Performance Determined/ Keine Leistung festgestellt. NR No Requirement/ Keine Anforderung

¹⁾ Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle betroffenen Lieferkörnungen am RK 8/16 (0/16, 0/32) bzw. am Splittkorn 8/16 (BSP 0/22, BSP 0/32) an den Kornklassen 8/11, 8/12 oder 10/14 aus den Lieferkörnungen 0/16, 0/32, BSP 0/22 bzw. BSP 0/32 nachgewiesen.