


Leistungserklärung Nr.: VOO 13043 01/2026

gemäß Verordnungen (EU) Nr. 305/2011 und Nr. 574/ 2014
(Bauprodukteverordnung) für die Produktgruppe:

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für
Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen
gemäß EN 13043:2002

Blatt 1/3



1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen und Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Name	NS	EBS	EBS	SP	SP	SP	SP	SP
Korngruppe	0/2	0/2	0/2 gew.	2/5	5/8	8/11	11/16	16/22
Sortennr.	112	350	300	307	310	312	316	319
Norm	EN 13043							

2. Verwendungszweck: Herstellung von Asphalt

3. Hersteller:

Valet u. Ott GmbH & Co. KG, Beton-, Kies- u. Splittwerke, Uferweg 25, 88512 Mengen- Rulfingen
Werk: Pfullendorf- Otterswang, Walder Straße 20, 88630 Pfullendorf

4. Bevollmächtigter: Nicht zutreffend

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

6. Leistungserklärung beruht auf der harmonisierten Norm:

EN 13043: 2002

Notifizierte Stelle:

IFM, Institut für Materialprüfung Dr. Schellenberg, Rottweil, 1514

7. Erklärte Leistungen:

Siehe vollständige Auflistung der wesentlichen Merkmale auf Blatt 2 - 3.

Die Leistung der Produktgruppe gemäß der Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Dr. H. List, Geschäftsführer

Rulfingen, 01/2026

(Ort und Datum)

(Unterschrift)

Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach DIN EN 13043:2002

Sortenverzeichnis / Erklärte Leistung zur Leistungserklärung VOO 13043 01/2026
mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung
und zusätzlichen technischen Angaben



Valet u. Ott GmbH & Co.
Beton-, Kies- und Splittwerke
Uferweg 25,
D- 88512 Mengen- Rulfingen



1514

Datum:
01/2026

Blatt 2/3

Petrographischer Typ:
Moräne- Kies (Alpine Moräne)

Werk: Pfullendorf- Otterswang

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	112	350	300	307	310
Korngröße (Korngruppe)	NS 0/2	EBS 0/2	EBS 0/2 gew.	SP 2/5	SP 5/8
Kornzusammensetzung	G _F 85	G _F 85	G _F 85	G _C 90/10	G _C 90/15
Toleranzkategorie	G _{TC} NR	G _{TC} NR	G _{TC} NR	—*	—*
Kornform	—*	—*	—*	—*	F ₁₅ , S ₁₅
Kornrohdichte in Mg/m³	2,67 ± 0,05	2,69 ± 0,05	2,70 ± 0,05	2,68 ¹⁾ ± 0,05	2,68 ¹⁾ ± 0,05
Wasseraufnahme [M-%]	—*	—*	—*	—*	—*
Gehalt an Feinanteilen	f ₃	f ₁₆	f ₁₀	f ₁	f ₁
Qualität der Feinanteile	—*	MB _F 10	MB _F 10	—*	—*
Anteil gebrochener Oberflächen	—*	—*	—*	—*	C _{95/1}
Fließkoeffizient KG 0/2	E _{CS} 30	E _{CS} 35	E _{CS} 35	—*	—*
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln, gem. DIN EN 12697-11 nach 6 h ¹⁾	—*	—*	—*	75	75
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	—*	—*	—*	SZ ₁₈ (LA ₂₅)	SZ ₁₈ (LA ₂₅)
Widerstand gegen Polieren ¹⁾	—*	—*	—*	PSV _{angegeben} (51)	PSV _{angegeben} (51)
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	—*	—*	—*	AAV _{NR}	AAV _{NR}
Widerstand gegen Verschleiß	—*	—*	—*	M _{DE} NR	M _{DE} NR
Widerstand gegen Spike-Reifen	—*	—*	—*	—*	—*
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung ¹⁾	—*	—*	—*	V _{SZ} 2,0	V _{SZ} 2,0
Raumbeständigkeit	—*	—*	—*	—*	—*
Freisetzung von Radioaktivität	—*	—*	—*	—*	—*
Freisetzung von Schwermetallen	—*	—*	—*	—*	—*
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	—*	—*	—*	—*	—*
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	—*	—*	—*	—*	—*
Frost-Widerstand, (Massenverlust) gem. EN 1367-1 ¹⁾	—*	—*	—*	F ₁	F ₁
Frost- Widerstand, gem. EN 1367-2	—*	—*	—*	—*	—*
Frost- Tausalz- Widerstand, (NaCl- Lösung) gemäß EN 1367-6 ¹⁾	—*	—*	—*	≤ 5 M.-%	≤ 5 M.-%
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	m _{LPC} 0,1	m _{LPC} 0,1	m _{LPC} 0,1	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05
Eigenfüller: Hohlraumgehalt nach Rigden	—*	V _{28/45}	V _{28/45}	—*	—*
Eigenfüller: Delta-Ring und Kugel	—*	Δ _{R&B} 8/25	Δ _{R&B} 8/25	—*	—*
Eigenfüller: Wasserlöslichkeit	—*	WS ₁₀	WS ₁₀	—*	—*
Eigenfüller: Wasserempfindlichkeit, [V-%]	—*	—*	—*	—*	—*

—* No Performance Determined/ Keine Leistung festgestellt. NR No Requirement/ Keine Anforderung.

Angaben zu werktypischen Kornzusammensetzungen von feinen Gesteinskörnungen

Sorten-Nr.	Korngruppe	werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%						Toleranzen nach Tab. 4
		0,063	0,250	1	2	2,8	4	
112	NS 0/2	2	18	65	90	98	100	G _{TC} NR
350	EBS 0/2	13	27	61	97	100	100	G _{TC} NR
300	EBS 0/2 gew.	4	19	57	90	99	100	G _{TC} NR

**Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für
Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach DIN EN 13043:2002
Sortenverzeichnis / Erklärte Leistung zur Leistungserklärung VOO 13043 01/2026
mit vollständigen Kennwert-Angaben für die CE-Kennzeichnung
und zusätzlichen technischen Angaben**



Valet u. Ott GmbH & Co.
Beton-, Kies- und Splittwerke
Uferweg 25,
D- 88512 Mengen- Rulfingen



1514

Datum:
01/2026

Blatt 3/3

Petrographischer Typ:
Moräne- Kies (Alpine Moräne)

Werk: Pfullendorf- Otterswang

Zertifikat: 1514 - CPR - 14Z0043 - b

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	312	316	319
Korngröße (Korngruppe)	SP 8/11	SP 11/16	SP 16/22
Kornzusammensetzung	G _c 90/15	G _c 90/15	G _c 90/15
Toleranzkategorie	—*	—*	—*
Kornform	F ₁₅ , S ₁₅	F ₁₅ , S ₁₅	F ₁₅ , S ₁₅
Kornrohichte in Mg/m³	2,68 ¹⁾ ± 0,05	2,68 ± 0,05	2,68 ± 0,05
Wasseraufnahme in M-%	—*	—*	—*
Gehalt an Feinanteilen	f ₁	f ₁	f ₁
Qualität der Feinanteile	—*	—*	—*
Anteil gebrochener Oberflächen	C _{95/1}	C _{95/1}	C _{95/1}
Fließkoeffizient KG 0/2	—*	—*	—*
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln, gem. DIN EN 12697-11, nach 6 h ¹⁾	75	75	75
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	SZ ₁₈ (LA ₂₅)	SZ ₁₈ (LA ₂₅)	SZ ₁₈ (LA ₂₅)
Widerstand gegen Polieren ¹⁾	PSV _{angegeben} (51)	PSV _{angegeben} (51)	PSV _{angegeben} (51)
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}
Widerstand gegen Verschleiß	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR
Widerstand gegen Spike-Reifen	—*	—*	—*
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung ¹⁾	V _{SZ} 2,0	V _{SZ} 2,0	V _{SZ} 2,0
Raumbeständigkeit	—*	—*	—*
Freisetzung von Radioaktivität	—*	—*	—*
Freisetzung von Schwermetallen	—*	—*	—*
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	—*	—*	—*
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	—*	—*	—*
Frost-Widerstand, (Massenverlust) gem. EN 1367-1 ¹⁾	F ₁	F ₁	F ₁
Frost- Widerstand, gem. EN 1367-2	—*	—*	—*
Frost- Tausalz- Widerstand, (NaCl- Lösung) gemäß 1367-6 ¹⁾	≤ 5 M.-%	≤ 5 M.-%	≤ 5 M.-%
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05	m _{LPC} 0,05

—* No Performance Determined/ Keine Leistung festgestellt. NR No Requirement/ Keine Anforderung.

¹⁾ Die bezeichnete Eigenschaft wird repräsentativ für alle gebrochenen Lieferkörnungen an den Kornklassen 8/11, 8/12 bzw. 10/14 aus den Lieferkörnungen ESP 8/11, sowie ESP 11/16 nachgewiesen (Produktion 2/5 bis 8/11).